



# Aislacreto Intumescente A®

Hoja Técnica

## 1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Es un recubrimiento intumescente, para protección pasiva contra fuego, de un componente, que se usa para proteger las estructuras metálicas de las edificaciones donde es aplicado.

Al iniciar la exposición al fuego, sus componentes reaccionan químicamente como retardantes de fuego formando una barrera del producto que se expande (intumesce), la cual tiene un coeficiente de transmisión térmica muy bajo, mil veces menor que el del acero, su espesor aumenta unas 50 veces su volumen inicial; el recubrimiento se transforma proporcionando una protección aislante efectiva de la superficie contra el calor y el fuego.

Se utiliza en la protección de acero estructural, concreto, etc.; así como retardante al fuego para madera. Se puede aplicar en edificios, plantas industriales, hoteles, instalaciones marinas, plantas nucleares, plantas generadoras de energía eléctrica, bodegas, tanques de almacenamiento, equipo, etc. donde se requiera protección duradera contra el fuego. Es resistente al ambiente exterior. Puede ser recubierto con acabados de otro color.

Puede aplicarse fácilmente por medio de aspersión y/o rodillo.

Posee excelentes propiedades físicas; durables y de gran adherencia a superficies metálicas.

No contiene asbesto, sulfuros ni cloruros. Tiene una alta resistencia al impacto. De fácil preparación y colocación en la obra. Para usos interiores y exteriores.

Posee propiedades térmicas, durabilidad, baja absorción de agua.

No se recomienda para la protección de cemento refractario, ni metales no ferrosos, como el aluminio.

El **Aislacreto Intumescente A®** es base agua, por lo que no es inflamable.

### Retardante de Fuego para Madera

Estos productos también son utilizados como retardantes de fuego en aplicaciones interiores y exteriores sobre materiales lignocelulósicos, tales como polines, vigas, gualdras, triplay, aglomerados, chapeados, duelas, lambrines, "Cellotex", "Fibracel", etc.

Al reducir la generación de gases nocivos y gases ácidos, reduce la producción de humo y retrasa la velocidad de combustión, protege a los ocupantes en las edificaciones, proporcionándoles más tiempo para su evacuación.

Retarda la propagación del fuego de madera y productos lignocelulósicos entre 200 y 2,400 segundos, probado de acuerdo al Método de Prueba de la **ASTM E 84 "Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials"**.

## 2.0 COMPOSICIÓN

Fabricado a base de resinas, materiales intumescentes, pigmentos y aditivos.

## 3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple con la especificación ASTM E-119 y IMP-GTM-B1-001-1995. Método de Prueba de Fuego para Materiales de Construcción.

Propiedades físicas. *Ver Tabla No. 1.*

Resistencia al fuego. *Ver Tabla No. 2.*



Tabla No. 1		
AISLACRETO INTUMESCENTE A®	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
<b>A) Producto Envasado</b>		
A1 Consistencia	fluido	
A2 Toxicidad	no	
A3 Densidad (gr/cm <sup>3</sup> )	1.26 - 1.30	
A4 Viscosidad Brookfield (cps)	12,000	D-2393
A5 % Sólidos		
Peso	68 - 68	
Volumen	59 - 60	
A6 Inflamable	no	
A7 Estabilidad		
Envase abierto (h)	6	
Envase original (meses)	2	
A8 Color	blanco	
A9. V.O.C. (g/l)	<1	D-3960
<b>B) Producto Aplicado</b>		
B1 Secado		
Tacto (h)	2	
Total (días)	24	
B2 Dureza Shore A	80	E-448
B3 Densidad seca (kg/m <sup>3</sup> )	1.0 - 1.1	
B4 Corrosivo para el acero	no	E-937
B6 Cohesión/adhesión (kg/m <sup>2</sup> )	0.50	E-736
B7 Deflexión	pasa	E-759
B8 Impacto	pasa	E-760
B9 Resistencia Compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	8.5	E-761
B10 Factor aislamiento "K"	0.25	C-177
B11 Encogimiento (%)	0.5	
B12 Cubrimiento(m <sup>2</sup> /l)	Ver tabla 2	
<b>C) Resultados Onncce (NOM-018)</b>		
C1 Densidad aparente (kg/m <sup>3</sup> )	395.89	
C2 Conductividad térmica W/m*K	0.0564	
C3 Perm. vapor agua ng/(Pa*s*m)	0.0114	
C4 Adsorción de humedad		
% masa	1.63	
% volumen	0.684	



Tabla No. 2

Resistencia al Fuego	Grosor seco mínimo	AISLACRETO INTUMESCENTE A®
Tiempo de contacto con el fuego (hr.)	mils	L/m <sup>2</sup>
1.0	14	0.44
2.0	16	0.53
3.0	19	0.64

Los datos están basados en ensayos de laboratorio con placa de 3/4" de espesor de 60x60, en caso de cambios en los parámetros de aplicación, los resultados de esta tabla pueden variar, dependiendo de las características del elemento a cubrir. Si es de menor espesor el elemento, se tiene que aumentar el espesor de película de AISLACRETO INTUMESCENTE A®.

Tabla No. 3

EQUIPO DE ASPERSIÓN "AIRLESS SPRAYER"	
PISTOL	PUMP
Brinks Mod. 500	Mercury 5C
DeVilbiss JGB-507	QFA 514
Graco 205-591	President 30:1

Tabla No. 4

Temp. Ambiente. @ 50% Humedad Relativa	Secado al Tacto Hrs.	Tiempo para 2a mano Hrs	Tiempo máximo para recubrir Hrs.	Secado Total Días
10° C	12	14	26	14
15° C	8	10	22	14
25° C	4	8	18	7



Utilizando el **Aislacreto Intumescente A®**, se puede obtener un punto o crédito en el sistema LEED del USGBC.

EQ Crédito: Materiales de baja emisión, VOC menor a 50 g/l. Las pinturas y recubrimientos utilizados para impermeabilizar en interiores aplicadas en el sitio, deben cumplir con el siguiente criterio:

No deben exceder el límite máximo de VOC de 50 g/l establecidos por el Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993.

#### 4.0 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

##### General

Las superficies sobre las que se aplique el **Aislacreto Intumescente A®**, deben estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

##### Superficies Metálicas

##### Limpieza mecánica

La limpieza ideal debe efectuarse con chorro de arena abrasivo o granalla de acero, para cumplir con la especificación **SSPCSP3**, limpieza con herramientas mecánicas (**Steel Structures Painting Council**). El perfil de anclaje obtenido debe estar entre 1 y 3 mils de profundidad.

El **Aislacreto Intumescente A®**, no promueve ni evita la oxidación de los metales.

Para su aplicación en metales se recomienda la aplicación de primario como **Epoxiferro 50®** o **Arquiprim®**.

#### 5.0 APLICACIÓN

Aplicar por medio de esparado (*ver tabla No. 3*), rodillo o brocha.

Si se requiere aplicar más de una capa, dejar que seque y aplicar la segunda capa después de 2 - 4 horas.

Se recomienda aplicar la siguiente capa en un lapso no mayor de 24 horas.

##### Acabado

Para la aplicación de pinturas acrílicas emulsionadas, o recubrimientos epóxicos o poliuretános, como acabado, se recomienda utilizar aspersora, brocha o cepillo, 14 días después de aplicado el **Aislacreto Intumescente A®** (*ver Tabla No. 4*).

Limpiar perfectamente el equipo y herramienta utilizados antes que se endurezca.

##### Tiempo de secado

*Ver Tabla No. 4*

#### 6.0 SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad. Solicitarla a la Compañía.

#### 7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no debe ser menor de 5 °C, ni mayor de 30 °C.

#### 8.0 PRESENTACIÓN

##### AISLACRETO INTUMESCENTE A®

1210201933 = Lata 4 L

121020191F = Cubeta 19 L

1210201960 = Tambor 200 L



## 9.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.

## 10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página [www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx)



# Aislacreto Intumescente S®

Hoja Técnica

## 1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Es un recubrimiento intumescente, para protección pasiva contra fuego, de un componente, que se usa para proteger las estructuras metálicas de las edificaciones donde es aplicado.

Al iniciar la exposición al fuego, sus componentes reaccionan químicamente como retardantes de fuego formando una barrera del producto que se expande (intumesce), la cual tiene un coeficiente de transmisión térmica muy bajo, mil veces menor que el del acero, su espesor aumenta unas 50 veces su volumen inicial; el recubrimiento se transforma proporcionando una protección aislante efectiva de la superficie contra el calor y el fuego.

Se utiliza en la protección de acero estructural, concreto, etc.; así como retardante al fuego para madera. Se puede aplicar en edificios, plantas industriales, hoteles, instalaciones marinas, plantas nucleares, plantas generadoras de energía eléctrica, bodegas, tanques de almacenamiento, equipo, etc. donde se requiera protección duradera contra el fuego. Es resistente al ambiente exterior. Puede ser recubierto con acabados de otro color.

Puede aplicarse fácilmente por medio de aspersion y/o rodillo. Posee excelentes propiedades físicas; durables y de gran adherencia a superficies metálicas.

No contiene asbesto, sulfuros ni cloruros. Tiene una alta resistencia al impacto. De fácil preparación y colocación en la obra. Para usos interiores y exteriores.

Posee propiedades térmicas, durabilidad, baja absorción de agua.

No se recomienda para la protección de cemento refractario, ni metales no ferrosos, como el aluminio.

## Retardante de Fuego para Madera

Estos productos también son utilizados como retardantes de fuego en aplicaciones interiores y exteriores sobre materiales lignocelulósicos, tales como polines, vigas, gualdras, triplay, aglomerados, chapeados, duelas, lambrines, "Cellotex", "Fibracel", etc.

Al reducir la generación de gases nocivos y gases ácidos, reduce la producción de humo y retrasa la velocidad de combustión, protege a los ocupantes en las edificaciones, proporcionándoles más tiempo para su evacuación.

Retarda la propagación del fuego de madera y productos lignocelulósicos entre 200 y 2,400 segundos, probado de acuerdo al Método de Prueba de la **ASTM E 84 "Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials"**.

## Protección al medio ambiente

Al reducir la generación de gases nocivos y gases ácidos, reduce la producción de humo y retrasa la velocidad de combustión, protegiendo el medio ambiente.

## 2.0 COMPOSICIÓN

Fabricado a base de resinas, materiales intumescentes, pigmentos, aditivos y solventes.

## 3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple con la especificación ASTM E-119 y IMP-GTM-B1-001-1995. Método de Prueba de Fuego para Materiales de Construcción.

Propiedades físicas. *Ver Tabla No. 1.*

Resistencia al fuego. *Ver Tabla No. 2.*



Tabla No. 1		
AISLACRETO INTUMESCENTE S®	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
<b>A) Producto Envasado</b>		
A1 Consistencia	fluido	
A2 Toxicidad	no	
A3 Densidad (gr/cm <sup>3</sup> )	1.6 - 1.7	
A4 Viscosidad Brookfield (cps)	5,000	D-2393
A5 % Sólidos		
Peso	60 - 61	
Volumen	57 - 58	
A6 Inflamable	si	
A7 Estabilidad		
Envase abierto (h)	6	
Envase original (meses)	2	
A8 Color	blanco	
<b>B) Producto Aplicado</b>		
B1 Secado		
Tacto (h)	2	
Total (días)	24	
B2 Dureza Shore A	80	E-448
B3 Densidad seca (kg/m <sup>3</sup> )	1.0 - 1.1	
B4 Corrosivo para el acero	no	E-937
B6 Cohesión/adhesión (kg/m <sup>2</sup> )	0.50	E-736
B7 Deflexión	pasa	E-759
B8 Impacto	pasa	E-760
B9 Resistencia Compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	8.5	E-761
B10 Factor aislamiento "K"	0.25	C-177
B11 Encogimiento (%)	0.5	
B12 Cubrimiento(m <sup>2</sup> /l)	Ver tabla 2	
<b>C) Resultados Onncce (NOM-018)</b>		
C1 Densidad aparente (kg/m <sup>3</sup> )	395.89	
C2 Conductividad térmica W/m*K	0.0564	
C3 Perm. vapor agua ng/(Pa*s*m)	0.0114	
C4 Adsorción de humedad		
% masa	1.63	
% volumen	0.684	



Tabla No. 2		
Resistencia al Fuego	Grosor seco mínimo	AISLACRETO INTUMESCENTE S®
Tiempo de contacto con el fuego (hr.)	mils	L/m <sup>2</sup>
1.0	14	0.51
2.0	16	0.59
3.0	19	0.72

Los datos están basados en ensayos de laboratorio con placa de 3/4" de espesor de 60x60, en caso de cambios en los parámetros de aplicación, los resultados de esta tabla pueden variar, dependiendo de las características del elemento a cubrir. Si es de menor espesor el elemento, se tiene que aumentar el espesor de película de **AISLACRETO INTUMESCENTE S®**.

Tabla No. 3	
EQUIPO DE ASPERSIÓN "AIRLESS SPRAYER"	
PISTOL	PUMP
Brinks Mod. 500	Mercury 5C
DeVilbiss JGB-507	QFA 514
Graco 205-591	President 30:1

Tabla No. 4				
Temp. Ambiente. @ 50% Humedad Relativa	Secado al Tacto Hrs.	Tiempo para 2a mano Hrs	Tiempo máximo para recubrir Hrs.	Secado Total Días
10° C	6	8	24	14
15° C	4	6	22	14
25° C	1	2	18	10



## 4.0 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

### General

Las superficies sobre las que se aplique el **Aislacreto Intumescente S®**, deben estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

### Superficies Metálicas Limpieza mecánica

La limpieza ideal debe efectuarse con chorro de arena abrasivo o granalla de acero, para cumplir con la especificación SSPCSP3, limpieza con herramientas mecánicas (Steel Structures Painting Council). El perfil de anclaje obtenido debe estar entre 1 y 3 mils de profundidad.

El **Aislacreto Intumescente S®**, no promueve ni evita la oxidación de los metales.

Para su aplicación en metales se recomienda la aplicación de primario como **Epoxiferro 50®** o **Arquiprim®**.

### 5.0 APLICACIÓN

Aplicar por medio de esreado (*ver tabla No. 3*), rodillo o brocha.

Si se requiere aplicar más de una capa, dejar que seque y aplicar la segunda capa después de 2 - 4 horas.

Se recomienda aplicar la siguiente capa en un lapso no mayor de 24 horas.

### Acabado

Para la aplicación de pinturas acrílicas emulsionadas, o recubrimientos epóxicos o poliuretános, como acabado,

se recomienda utilizar aspersora, brocha o cepillo, 14 días después de aplicado el **Aislacreto Intumescente S®** (*ver Tabla No. 4*).

Limpiar perfectamente el equipo y herramienta utilizados antes que se endurezca.

### Tiempo de secado

*Ver Tabla No. 4*

## 6.0 SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad. Solicitarla a la Compañía.

## 7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no debe ser menor de 5 °C, ni mayor de 30 °C.

## 8.0 PRESENTACIÓN

### AISLACRETO INTUMESCENTE S®

Lata 4 L  
Cubeta 19 L  
Tambor 200 L

## 9.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Julio 2023  
Esta versión cancela todas las anteriores.



Curacreto Una Solución...para cada construcción®



## 10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página [www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx)